

Specifikation:

Entreprenør: Murer

Farve: Mellem grå

Anbefalet vedligeholdelse:

Inden montage af ny elastisk fuge skal vedhæftningsområdet afrensnes, for bedre vedhæftning. Her følges producent anvisninger.

Første vedligehold: 5 år – efter behov

Se vedhæftet datablad og Ljungdahls beskrivelse.

[illegible]



FORSIDEN

PRODUKTER

RÅDGIVNING & SERVICE

OM LJUNGDAHL

SPØRGSMÅL?

PRINT

BYGGERI ▾

Produktgrupper

Anvendelsesområder

Fugning

Glas & Vinduer

Tag

Brandsikring

Facader

Dampspærre

Industriel tætning og klæbning

Anlægsarbejder & Miljø

Gulvlægning

FUGNING

Ljungdahl Sanitetssilicone

Ljungdahl Sanitetssilicone er en højkvalitets, professionel siliconefugemasse. Fugemassen er resistent mod skimmelsvampe og alger, og indeholder ikke blødgørere. Fugemassen er alcoxy-baseret og hærdet ved luftens fugtighed.

Anvendelse

- Til fugning i vådrum som badeværelser, toiletter, køkken, kolde lagre, slagterier etc., hvor der stilles krav om resistens mod skimmelsvampe og alger på fugemassen.
- Fugesamlinger på natursten som marmor, granit og andre stærkt porøse overflader.
- Fugning i bygningskonstruktioner.
- Fugning af bevægelige samlinger mellem bygningsdele.
- Fugning af glas og polycarbonate.
- Fugning af laminerede, enkelte, dobbelte og tyverisikrede ruder.
- Fugning i områder med fødevarer.
- Som reparation af siliconefuger i bygninger og til industriformål.

Begrænsninger

- Anbefales blandt andet ikke til akvarier eller overflader med PE, PP, teflon, voks, neopren og bitumen. Gennemfør altid et vedhæftningsforsøg inden en eventuel anvendelse.
- Svag misfarvning kan forekomme under uheldige omstændigheder.

Egenskaber

- Holdbar, blød og elastisk.
- Lav-modul produkt.
- Resistent mod UV, vej, vand, fugt, skimmelsvampe og alger.
- Hæfter uden primer på ikkeporøse overflader.
- Neutral og lugtsvag.
- Høj trækstyrke og fugebevægelighed.
- Korroderer ikke metal.
- Indeholder ikke opløsningsmidler eller blødgørere.
- EN 15651-1, -2 og -3 certificeret.
- ISEGA Foodproof
- ISO 11.600 og G25LM certificeret.

[Tilbage til oversigten >](#)


MERE PRODUKTINFO

[Teknisk datablad](#)
[Sikkerhedsdatablad](#)
[Ydeevnedeklaration](#)

NAVN & FIRMA

TELEFON

EMAIL

BESKRIVELSE

OK

Ljungdahl A/S

Telefon: 48 14 00 10

Ljungdahl@ljungdahl.dk

Abningstider:

Man - tors: 7.00 - 16.00

Fredag : 7.00 - 15.00

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · DK-3450 Allerød
 Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · ljungdahl@ljungdahl.dk



En tæt forbindelse...